

CAPALAC ALLGRUND

**Impression universelle à séchage rapide sans solvant aromatique.
Excellent accrochage.**



DESCRIPTION

Liant	Combinaison de résines synthétiques spéciales.
Classification AFNOR	Famille I, classe 4a (norme NF T 36 005).
Fonction	Impression universelle à séchage rapide très adhérente pour métaux ferreux, acier, aluminium, zinc, PVC rigide, bois et dérivés du bois.
Propriétés	<input type="checkbox"/> primaire anticorrosion sur métaux ferreux et acier <input type="checkbox"/> rapidement recouvrable <input type="checkbox"/> excellent accrochage sur de multiples supports <input type="checkbox"/> sans solvant aromatique
Conditionnement	1 L - 2,5 L - 10 L
Teintes	Blanc.
Mise à la teinte	Le produit peut être facilement teinté en teintes pastelées avec le système ColorExpress®.
Aspect	velouté
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Densité	Env. 1,3
Extrait sec pondéral	66%

MISE EN ŒUVRE

Supports appropriés	Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés. Anciennes laques adhérentes en bon état. Ne pas appliquer sur l'inox. Ne pas appliquer sur toitures. Le taux d'humidité du bois doit être conforme aux exigences définies dans le DTU 59.1
Préparation des supports	Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes. L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimisé : travaux d'enduisage et de révision des fonds, impression la plus tendue possible lorsque nécessaire, égrenage entre couches. Imprégner avec Capadur Impression les bois tendres particulièrement sensibles aux attaques de champignons. Reboucher les joints d'assemblage, les fentes, les gerces, etc., avec un mastic adapté.



Fiche technique Capalac Allgrund

Système d'application

Support	Int./ext.	Préparation	Impression	Primaire	Intermédiaire et finition
Bois	Int.	DTU 59.1		1x Capalac Allgrund	Capalac BaseTop Venti, TriMaxx Satin ou TriMaxx Gloss À l'intérieur: <i>minimum 1 couche</i> A l'extérieur: <i>minimum 2 couches</i>
	Ext.	DTU 59.1	Capadur SB Primer ¹⁾	1x Capalac Allgrund	
Métaux ferreux, acier	Int. / Ext.	SA 2 1/2	-	1 - 2 x Capalac Allgrund ⁴⁾	
Aluminium, Cuivre	Int. / Ext.	Poncer, nettoyer ²⁾	-	1 - 2 x Capalac Allgrund ⁴⁾	
PVC dur	Int. / Ext.	Nettoyer ³⁾	-	1x Capalac Allgrund	
Ancienne peinture laque	Int. / Ext.	Poncer, nettoyer	-	1x Capalac Allgrund	
Zinc et galva	Int. / Ext.	Nettoyer ³⁾	-	1 - 2 x Capalac Allgrund ⁴⁾	

¹⁾ Sur bois tendres particulièrement sensibles aux attaques de champignons.

²⁾ Nettoyer avec un diluant cellulosique ou de l'acide phosphorique

³⁾ Nettoyer avec un détergent ammoniacé.

⁴⁾ A l'intérieur appliquer minimum 1 couche, à l'extérieur minimum 2 couches

Sur supports critiques (p.ex. bardage en métal) vérifier l'adhésion avec un essai préalable.

Certaines teintes peu opacifiantes (p.ex. jaune ou orange) nécessitent éventuellement une couche de finition supplémentaire.

Consommation / Rendement

Env. 9 - 11 m²/l sur support lisse. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Mode d'application

Brosse, rouleau (mohair 4 mm), projection (dilué jusqu'à 5% d'eau, 130 - 170 bar, buse 0,011 - 0,015')

Conditions d'application

Température supérieure à +5°C et inférieure à 30°C, hygrométrie inférieure à 80%.

Temps de séchage

A 20° et 65% d'humidité relative : sec à toucher et recouvrable : 3 heures pour le blanc et les teintes peu colorées; 6 heures pour les teintes plus vives. Recouvrable avec des laques acryliques après 12 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

Nettoyage des outils au white spirit désaromatisé immédiatement après emploi.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Consignes de sécurité

Inflammable.

Une utilisation répétitive peut provoquer des gerçures de la peau. Conserver hors de portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/ aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Contient du 2-Butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique.

Destruction

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Teneur maximale en COV en UE

pour ce produit (catégorie A/i): 500 g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 500 g/l

Fiche Technique Capalac Allgrund - Edition 11/2010

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némó - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - info@caparol.fr