

CAPASILAN

**Peinture mate pour murs et plafonds en lumière rasante. A base de résine siloxane.
Sans reprises. Très faible teneur en COV.**



DESCRIPTION

Liant	Combinaison de résine synthétique et de résine siloxane.
Classification AFNOR	Famille I, classe 7b2/ 10c (norme NF T 36-005).
Fonction	Capasilan est une peinture intérieure sans solvant, mat profond, résistant au lavage, avec des propriétés exceptionnelles. Capasilan représente une nouvelle génération de peintures intérieures qui offre une très bonne facilité de mise en œuvre avec un temps d'ouverture long, permettant de travailler sur des surfaces ayant un éclairage extrêmement défavorable (lumière rasante), sans reprises.
Propriétés	<input type="checkbox"/> Facilité d'application <input type="checkbox"/> Long temps d'ouverture permettant de travailler en continu sur des grandes surfaces. <input type="checkbox"/> Haute perméabilité à la vapeur d'eau <input type="checkbox"/> Lessivable <input type="checkbox"/> Diluable à l'eau <input type="checkbox"/> Respectueux de l'environnement
Conditionnement	5 L - 12,5 L - 120 L - 220 L
Mise à la teinte	Blanc. Peut être teinté avec les teintes vives Amphibolin. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Aspect	Mat profond
Degré de brillance	<3 à 85°
Extrait sec pondéral	Env. 57%
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Densité	Env. 1,5



MISE EN ŒUVRE

Supports appropriés	<p>Tout fond visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton, maçonnerie en brique ou grès-chaux, anciens fonds peints.</p>
Préparation des supports	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.</p> <p>Enduit de plâtre et enduits projetés : Application d'une couche de Capafond ou Indeko Fix. Sur support douteux, poncer toute trace de farinage ou aspérité, dépoussiérer et appliquer une couche de fond avec Fixateur Nanolatex.</p> <p>Carreaux de plâtre : Sur surfaces absorbantes, appliquer une couche de fond avec Capafond ou Indeko Fix. Imprégner les surfaces lisses et étanches avec Capafond.</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées : Poncer les aspérités. Renforcer les parties friables avec Fixateur Nanolatex. Appliquer une couche d'imprégnation avec Capafond ou Indeko Fix. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer une couche d'imprégnation avec Isogrund Ultra.</p> <p>Béton : Eliminer les surfaces farinantes ou sableuses.</p> <p>Béton cellulaire : Application d'une couche d'impression avec Capaplex dilué avec 3 volumes d'eau.</p> <p>Maçonnerie de terre cuite : Pas de préparation particulière.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Dépolir par ponçage les surfaces brillantes et les peintures laques. Application d'une couche de fond de Capafond ou Indeko Fix.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Eliminer les peintures dispersions, les peintures laques et les enduits de parement plastiques mal adhérents. Sur supports faiblement absorbants et lisses: application d'une couche de fond de Capafond. Sur supports poreux, absorbants ou pulvérulents : application d'une couche de fond de Fixateur Nanolatex. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes, dépoussiérer les surfaces et imprimer avec Fixateur Nanolatex.</p> <p>Support atteint de moisissures : Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces.</p> <p>Support présentant des dépôts de nicotine, de suie, de graisse, des auréoles d'humidité, des taches d'huile : Application d'une couche d'Isogrund Ultra.</p>
Système d'application	<p>Après application de la couche de fond :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appliquer Capasilan dilué jusqu' 5% d'eau. La dilution peut atteindre jusqu'à 10% d'eau maximum pour une application sur des surfaces importantes.
Consommation / Rendement	<p>150 ml/m² ou 7 m²/L sur support lisse. Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.</p>
Mode d'application	<p>Brosse ou au rouleau (polyamide fibre texturé 8 mm) Projection à l'airless : Angle : 50° Buse : 0,026 - 0,031" Pression 150 - 180 bars</p>
Conditions d'application	<p>Température supérieure à +8°C et inférieure à +30°C , hygrométrie inférieure à 80 %</p>

Temps de séchage

A 20° et 65% d'humidité relative :
Sec et recouvrable : 4 - 6 heures
Sec à cœur et résistant : après 3 jours
Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Consignes de sécurité

Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.

Destruction

Ne recycler que les emballages vides contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis, peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies, ou comme ordures ménagères selon CED 08 0112 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Teneur maximale en COV en UE

pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: <1 g/l.

Fiche Technique Capasilan - Edition 05/2010

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némó - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - info@caparol.fr