

Sylitol Taloché 15

Enduit décoratif silicate taloché.

Intérieur ou extérieur.



DESCRIPTION

Liant	Silicate de potassium avec stabilisateurs organiques.
Classification AFNOR	Famille II, classe 3 (NF T 36-005); conforme à la norme T 30.808, 3.1.1.
Fonction	Enduit silicaté pour la décoration et la protection des supports neufs et anciens de nature minérale, tels qu'enduit hydraulique (à base de ciment), béton, maçonnerie enduites, anciennes peintures minérales. Egalement applicable sur supports intérieurs. Enduit de finition du système d'isolation thermique par l'extérieur : - Capatect 600 (collé, calé chevillé ou fixé mécaniquement) - Capatect Etics A-190 - Capatect Etics B-190
Propriétés	<input type="checkbox"/> Minéral, ne brûle pas <input type="checkbox"/> Facilité de mise en œuvre. <input type="checkbox"/> Bonne adhérence <input type="checkbox"/> Très bonne résistance aux intempéries <input type="checkbox"/> Stabilité des teintes et résistance aux U.V. <input type="checkbox"/> Perméable à la vapeur d'eau et au CO ₂
Conditionnement	25 kg
Mise à la teinte	Blanc Mise à la teinte avec 3% maxi de Sylitol Teintes vives. Teintes pastel ou moyennes du nuancier Caparol Color à l'exception de celles présentant un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7.
Aspect	Mat—Taloché
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Densité	1,85
Granulométrie	1,5 mm
Classement EN 1081	E ₅ V ₂ W ₂ A ₀

MISE EN ŒUVRE

Supports appropriés	Tous fonds visés par le DTU 59.2. Maçonnerie enduite, béton, anciens fonds nus ou revêtus d'une ancienne peinture ou d'un ancien RPE adhérent, système d'isolation thermique extérieure, RME, anciennes peintures minérales et anciennes peintures mates en bon état. Ne pas appliquer sur des supports composés principalement de plâtre ou de chaux.
----------------------------	--



Fiche technique Sylitol Taloché 15

Préparation des supports

Les supports doivent être propres, secs, exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre.

Maçonnerie enduite : Elimination des parties non adhérentes et ragréage. Elimination par ponçage de la pulvérulence superficielle. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund ou de Sylitol Minera (teinté si besoin dans la teinte de finition)

Béton : Reprise des épaufrures éventuelles. Elimination par ponçage de la pulvérulence superficielle. Ragréage éventuel. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund ou Sylitol Minera (teinté si besoin dans la teinte de finition)

Anciennes peintures minérales et anciennes peintures mates en dispersion :

Nettoyage des surfaces, grattage des parties mal adhérentes, et rebouchage. Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund ou Sylitol Minera (teinté si besoin dans la teinte de finition).

Sur les supports décapés, peu absorbants : Appliquer une couche de Caparol 610 Putzgrund ou Sylitol Minera.

Sur les supports décapés, très absorbants : Appliquer une couche d'un mélange de deux parties en volume de Concentré Sylitol pour une partie en volume d'eau.

Système d'isolation thermique extérieure :

Lors de la mise en œuvre d'isolation thermique extérieure (Capatect 600 collé, calé chevillé ou fixé mécaniquement, Capatect Etics A-190 ou Capatect Etics B-190), application d'une couche de Caparol 610 Putzgrund (teinté si besoin dans la teinte de finition) sur l'enduit mince armé sec.

Système d'application

Après préparation des supports, appliquer 1 couche de Sylitol Taloché 15 dilué si besoin au maximum à 2% de Concentré Sylitol.

Consommation / Rendement

2,5 à 2,7 kg/m². Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Mode d'application

Taloche inox. Application mécanisée : machine à enduire (buses Ø 6 à 8 mm), cuve sortie basse.

Conditions d'application

Température supérieure à +8°C et inférieure à +30°C , hygrométrie inférieure à 80 %

Temps de séchage

A 20°C et 65% d'humidité relative : Sec : après 24 heures, sec à cœur : après 3 jours. Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi. Durant les pauses, garder les outils trempés dans l'eau.

Recommandations

Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le travail sur des grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes. A l'extérieur, l'application de Sylitol Taloché 15 se limite à des surfaces verticales. A l'intérieur, il convient de veiller à une bonne aération des locaux après mise en œuvre jusqu'à durcissement complet.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Consignes de sécurité

Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.

Destruction

Ne recycler que les emballages vides contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis, peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies, ou comme ordures ménagères selon CED 08 0112 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Teneur maximale en COV en UE

pour ce produit (catégorie A/c): max. 40 g/l (2010). Teneur en COV du produit: <40 g/l.

Fiche Technique Sylitol Taloché 15 - Edition 05/2010

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

DAW France - Pôle Jules Verne - Rue du Capitaine Némo - 80440 BOVES - Tél. 03 22 38 39 40 - Fax 03 22 38 39 49 - info@caparol.fr